

Fișa tehnică 2083



Baumit Baumacol Bianco Adeziv alb Baumacol Bianco

Produs

Adeziv în pat subțire, sub formă de pulbere, culoare albă, netoxic, rezistent la apă și îngheț, stabilitate ridicată, clasa C1T-conform EN 12004.

Compoziție

Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi

Utilizare

La interior și exterior, pentru lipirea plăcilor ceramice absorbante, a mozaicurilor, plăcilor din piatră naturală, și în special a celor din marmură cu absorbție redusă (< 0,5%), deschisă la culoare.

Date tehnice

Granulă maximă	0,6 mm				
Consistență	pulbere				
Culoare	alb				
Necesar apă	cca. 8l / sac				
Timp de așteptare	fără				
Timp lucrabilitate	cca. 4 ore				
Timp deschis	cca. 30 minute				
Timp de corecție	cca. 5 minute				
Grosime strat max.	5 mm				
Consum	cca. 3kg/m ² , funcție de tipul plăcilor.				
Consum					
Dinți (mm)	4	6	8	10	rotunzi
Consum, cca.	1,6	2,0	2,5	3,0	4,5 kg/m ²

Livrare

Sac 25 kg, 1palet=54 saci=1350 kg

Depozitare

12 luni, loc uscat, pe paletți din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Calitatea asigurată

Încercări inițiale de tip, plan de control al producției în fabrică, încercări curente și periodice de laborator, conform SR EN 12 004, sistem de management al calității - ISO 9001 certificat.

Categoria conform normelor chimice

Informații detaliate despre produs, manipulare, curățire și îndepărtare a deșeurilor, ca și despre măsurile specifice de protecție, se găsesc în Fișa tehnică de securitate.

Prelucrare

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, stabil, rezistent și curat - fără urme de praf, moloz, pete de ulei, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe beton, tencuială, șapă, zidărie, beton ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips

Fișa tehnică 2083



carton, plăci / blocuri din ipsos, șape din ipsos etc.

Nu se utilizează pe suporturi din metal, plastic, suporturi pe bază de ciment care nu și-au consumat contracția

Pregătire strat suport

Corectare și nivelare (după caz):

- Mortar de nivelare
- Șapă autonivelantă

Amorse (după caz):

- Baumit Grund - suporturi absorbante
- Baumit Supergrund - suporturi neabsorbante

Amestecare

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amesec omogen, fără aglomerări.

Apă de amestecare: cca 8 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv alb.

Aplicare

Se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact, subțire și continuu, apoi pe acesta umed, se aplică cel de al doilea strat cu drișca cu dinți corespunzători, înclinată la 45-60°.

Se montează plăcile în mortarul proaspăt, iar restul de adeziv se îndepartează și plăcile se spală cu buretele cu apă.

La exterior, precum și în cazul solicitărilor mecanice mari se folosește procedeul combinat - se aplică adeziv și pe placă.

Indicații

Trebuie respectate prevederile din normele și normativele în vigoare, precum și cele din fișa tehnică, inclusiv în ceea ce privește suportul.

Nu se lucrează la temperaturi sub 5°C. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelerează priza și întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale.