

Fișa tehnică 1334

Tencuială fină albă pentru interior

Baumit FeinPutz



Produs Mortar uscat, predozat pe bază de var, ciment alb, cu difuzie ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tinciurilor la interior.

Compoziție Var pentru construcții, ciment alb, nisipuri de tencuială, adaosuri

Utilizare Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale și tencuieli termoizolante. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice.

Date tehnice

Clasificare:	GP - CS I conform EN 998 - 1
Rezistență la compresiune (28 zile):	> 0,6 N/mm ²
Granulație max.:	0.6 mm
Conductivitate termică (λ):	0,50 W/mK
Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ):	ca. 12
Densitate:	1300 kg / m ³
Necesar de apă:	cca. 11 l/sac
Necesarul de material:	cca. 6 kg/m ² la grosimea de strat de 4 mm
Grosimea de strat minimă:	3 mm
Grosimea de strat maximă:	6 mm

Livrare sac de 40 kg

Depozitare 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn

Calitate asigurată Verificari permanente în laboratoarele din Austria și în instituturile autorizate din celelalte țări partenere conform EN 998 - 1.

Categoria conform normelor chimice

Norme R	R 36	Irită ochii
	R 38	Irită pielea
	R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact
Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
	S 24 :	A se evita contactul cu pielea
	S 25:	A se evita contactul cu ochii
	S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul
	S 28:	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
	S 37:	A se purta mănuși de protecție

Prelucrare **1. Stratul suport:** Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.

2. Aplicare:

Dupa felul și capacitatea de absorbție a stratului suport și în funcție de starea vremii suportul trebuie umezit.

Tencuiala fină Baumit se amestecă cca. 4-5 min. cu apa în malaxoare cu cadere liberă și se poate aplica cu fierul de glet sau cu mistria.

După începerea întăririi se va drîscuri (se poate utiliza o drîsă din polistiren sau burete).

Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului.

Tencuială fină albă pentru interior

Baumit FeinPutz

Prelucrare

3. Indicații:

Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5 °C în timpul procesului aplicării și uscării. La folosirea aparatelor de încălzit mai ales cele cu gaz se va face o aerisire diagonală. Nu se va face încălzirea directă a tencuiei.

A nu se amesteca cu alte produse.

Timp de uscare: 5 zile

4. Posibilități de finisare:

- vopsea lavabilă de interior Divina Classic, Divina Professionell, Divina Eco sau tapet.

Nu este recomandată ca suport pentru montajul placajelor ceramice.

Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată influențează întărirea materialului.