

## Fișa tehnică 2025

# Baumit Artline Finish



<b>Produs</b>	Vopsea transparentă, gata preparată pe bază de rășini organice, pentru produsul Baumit Artline Lasur.	
<b>Compoziție</b>	Liant organic (acrilat pur), aditivi, apă	
<b>Proprietăți</b>	Rezistentă la intemperii, rezistență ridicată la solicitări ridicate, hidrofuga.	
<b>Utilizare</b>	Baumit Artline Finish este absolut necesar ca protecție pentru Baumit Artline Lasur aplicat în exterior. În interior poate fi folosit produsul Baumit Artline Finish peste Baumit Artline Lasur pentru suprafețe cu solicitări ridicate (baie, bucatărie, ș.a.m.d.).	
<b>Date tehnice</b>	Densitate:	cca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
	Valoarea pH-ului:	8,5
	Clasa de luciu:	luciu mățasos
	Consum de material (pe o suport fin)	cca. 0,08 – 0,1 kg/m <sup>2</sup> pentru un strat de aplicare
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vaporii de apă μ:	cca. 50 timp de uscare în funcție de tehnica de prelucrare, până la 12 ore (pentru temperaturi mai joase și/sau umiditate ridicată, timpul de uscare poate să se prelungască!)
	Culori:	transparent
<b>Clasificare conform reglementărilor în domeniul produselor chimice</b>	Nu este necesară menționarea ei; Norme S S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuși de protecție	
<b>Depozitare:</b>	maxim 12 luni protejat de îngheț	
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele din Austria	
<b>Forma de livrare</b>	cutii de 5 și 15 kg	
<b>Prelucrare</b>	Produsul Baumit Artline Finish se aplică cu trafalet cu blaniță, o pensula cu păr natural, etc. peste Baumit Artline Lasur. Baumit Artline Finish este gata preparat și nu necesită adaos de apă.	

**Atenție! Pentru aplicații la exterior a produsului Baumit Artline Lasur, cât și pentru suprafețe suprasolicitate din interior (baie, bucatărie ș.a.m.d.), este absolut necesară o aplicare a produsului Baumit Artline Finish!**

# Baumit Artline Finish

## Indicații

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5°C, direct sub razele soarelui, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fațada va trebui protejată corespunzător.

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) și pot modifica nuanța de culoare;

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleași șarje de vopsea. Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în același timp.

### **Măsuri de precauție:**

A se feri ochii și pielea.

În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă.