

Fișa tehnică 2024

Baumit Artline Lasur



Produs	Vopsea lazur gata preparată, pe bază de rășini organice pentru finisare interioară și fațade,	
Compoziție	Liant organic (acrilat pur), pigmenți minerali, aditivi, apa	
Proprietăți	Vopsea hidrofobă, permeabilă la vapori, care se poate dilua cu apa și care se caracterizează prin uscare rapidă și aderența ridicată. Baumit Artline Lasur este un produs ecologic și fără miros	
Utilizare	Baumit Artline Lasur servește ca strat decorativ lazur pentru suprafețe exterioare și interioare	
Date tehnice	Densitate:	cca. 1,0 kg/dm ³
	Valoarea pH-ului:	8,5
	Clasa de luciu:	luciu mățasos
	Consum de material (pe suport fin)	cca. 0,08 – 0,1 kg/m ² pentru un strat de aplicare
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vaporii de apă μ:	cca. 50
	Timp de uscare	în funcție de tehnica de prelucrare, până la 12 ore (la temperaturi mai joase și/sau umiditate sporită, timpul de uscare poate să se prelungească!)
	Culori:	24 de culori
Clasificare conform reglementărilor în domeniul produselor chimice	Categoria Norme S	Nu este necesară menționarea ei; S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuși de protecție
Depozitare:	maxim 12 luni protejat de îngheț	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria	
Forma de livrare	cutii de 5 și 15 kg	

Baumit Artline Lasur

Prelucrare

1. Stratul suport

Verificarea suprafeței de aplicare trebuie să corespundă normelor ÖNORM B 2230 și B 3346. Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. În funcție de cerințele amenajării se aplică 1-3 straturi.

Ex.: pensule, trafalete, bureți naturali sau lavete până la 1:4 apă.

Se aplică pe:

- ≠ tencuieli de var/ciment drisucuite
- ≠ betoane și alte suporturi minerale
- ≠ vopsele și tencuieli decorative minerale și silicatică cu bună aderență
- ≠ vopsele și tencuieli pe bază de rășini organice cu bună aderență
- ≠ vopsele și tencuieli pe bază de rășini siliconice cu bună aderență
- ≠ tencuieli de var/ipsos, ipsos/var și ipsos

Se aplică în mod condiționat pe:

- ≠ tencuieli de var și vopsele de var (cu strat de probă, a se avea în vedere carbonatarea!)
- ≠ gipscarton (2 straturi de SperrGrund)

Nu se aplică pe:

- ≠ rășini și materiale sintetice
- ≠ straturi de lac respectiv ulei, vopsele pe bază de clei

2. Indicații pentru pregătirea suportului

- Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. 12 ore)
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale (ex. Baumit FassadenReiniger, Baumit SanierLösung)
- Straturile de vopsea fără priză bună vor fi îndepărtate mecanic sau folosind decapantul Baumit AbbeizMittel
- suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masă de șpaclu (Baumit StarContact)

3. Prelucrare

Se amestecă în galeată cu un malaxor la viteză redusă.

Nu se amestecă cu alte materiale.

În funcție de tipul și cerințele amenajării înainte de aplicare este necesar de la caz la caz un strat suplimentar din vopsea, tencuială decorativă sau o masă de șpaclu)

Finisare

În funcție de cerințele amenajării, se aplică 1-3 straturi.

Prelucrarea are loc în funcție de tehnica lazur folosind unele adecvate, ca de ex. pensule, trafalete, bureți naturali sau lavete.

Pentru reglarea consistenței precum și intensitatea dorită a culorii este posibilă o diluare cu apă până la 1:4 apă.

Atentie:

Pentru aplicari în exterior ale produsului Baumit Artline Lasur, cât și pentru suprafețe suprasolicitate din interior (baie, bucatarie s.a.m.d.) este absolut necesară aplicarea produsului Baumit Artline Finish!

4. Indicații

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5°C, direct sub razele soarelui, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fațada va trebui protejată corespunzător.

Baumit Artline Lasur

Prelucrare

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscarea) și pot modifica nuanță de culoare;

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleasi șarje de vopsea. Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaș timp.

Măsuri de precauție:

A se feri ochii și pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă, nu se va aștepta uscarea vopselei.