

Fișa tehnică 2027

Baumit Artline Metalic



Produs	Vopsea gata preparată cu efect metalic pe bază de rășini organice	
Compoziție	Liant organic (acrilat pur), pigmenti minerali pentru culoare, pigment cu efect metalic, aditivi, apa.	
Proprietăți	Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire deosebit, decorativ, cu efect metalic. Baumit Artline Metalic se poate dilua cu apa.	
Utilizare	Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire de efect pentru suprafețe structurate și care produce în plus un efect metalic.	
Date tehnice	Densitate:	circa 1,0 kg/dm ³
	Valoare pH-ului:	8,5
	Clasa de luciu:	strălucitor ca un metal
	Consum de material (pe suport fin):	circa 0,3 – 0,35 kg/m ²
		Pentru acoperire în două straturi (1 strat cu diluare 20% apă, 1 strat nediluat)
	Valoare μ:	circa 50
	Timp de uscare:	circa 8 ore pe strat (la temperaturi mai scăzute și/sau umiditate a aerului ridicată se poate prelungi timpul de uscare!)
	Culori:	12 culori
Clasificare conform reglementărilor în domeniul produselor chimice	Nu este necesară menționarea ei Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuși de protecție adecvate.	
Depozitare:	Timp de 12 luni într-un loc uscat, rece, protejat de îngheț și închis.	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria	
Forma de livrare	Găleata: 5 și 15 kg	
Suprafața	Verificarea suprafeței de aplicare trebuie să corespundă normelor ÖNORM B 2230 și B 3346. Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted cu capacitate portantă.	

Se aplică pe:

- tencuieli de var/ciment drîșcuite
- vopsele și tencuieli decorative minerale și silicatică cu bună aderență
- vopsele și tencuieli pe bază de rășini organice cu bună aderență
- vopsele și tencuieli pe bază de rășini siliconice cu bună aderență
- tencuieli de var/ipsos, ipsos/var și ipsos

Baumit Artline Metalic

Suprafața

Se aplică în mod condiționat pe:

- tencuieli de var și vopsele de var (cu strat de probă, a se avea în vedere carbonatarea!)

Nu se aplică pe:

- rășini și materiale sintetice
- straturi de lac respectiv ulei, vopsele pe baza de clei

2. Indicații pentru pregătirea suportului

- Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. 12 ore)
- Suprafețele murdare sau cu ciuperce se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale (ex. Baumit FassadenReiniger, Baumit SanierLösung)

3. Prelucrare:

Baumit Artline Metalic se aplică cu un dispozitiv adecvat pentru vopsit prin pulverizare, comandat mecanic (de exemplu pistol pentru pulverizarea lacului, presiune 2 bar, duza 2mm și ac 2mm). La aplicare prin intermediul aparatului special se păstrează o distanță constantă a aparatului de vopsire prin pulverizare și suprafața de vopsit. Baumit Artline Metalic trebuie aplicat diluat cu 20% apă pentru primul strat. Stratul doi se aplica nediluat.

Important: Aplicarea pe suprafețe netede este posibilă doar pe suprafețe reduse!

La suprafețele unde este necesară o suprafață foarte netedă se va realiza o tratare preliminară și pregătire (se șlefuieste cu smirghel de granulație corespunzătoare – se curăță temeinic suprafața cu solvent și de praf!)

4. Indicații

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5°C, direct sub razele soarelui, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fațada va trebui protejată corespunzător.

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) și pot modifica nuanța de culoare;

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleiași șarje de vopsea. Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatură și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în același timp.

Măsuri de precauție:

A se feri ochii și pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă, nu se va aștepta uscarea vopselei.