

Fișa tehnică 2074

Aditiv pentru iarnă Baumit Speed Top



Produs	Aditiv gata preparat pentru tencuiala decorativă Baumit SilikonTop.	
Compoziție	Conține apă, aditivi organici, amoniac.	
Caracteristici	Aditiv accelerator de priză, îmbunătățește stabilitatea pe fațadă a tencuielilor decorative în condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute de exemplu ceață.	
Utilizare	Pentru aditivarea tencuielilor decorative Baumit GranoporTop și Baumit SilikonTop înaintea aplicării în intervalul de temperatură $\geq 1^{\circ}\text{C}$ și $\leq 15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă $\leq 95\%$ (Condiții meteorologice diferite de cele indicate afectează negativ proprietățile de uscare)	
Date tehnice	Densitate:	cca. $1,0\text{ kg} / \text{dm}^3$
	Culoare:	Incolor
	Valoarea pH:	11-12
	Consum:	1 bidon întreg la fiecare cutie.
Livrare	Bidon 300ml pentru o cutie de 30 kg	
Depozitare	12 luni în luc uscat, răcoros, ferit de îngheț în ambalajele originale nedesfăcute.	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii.	
Categoria conform normelor chimice	Consultați Fișa tehnică de securitate a produsului accesând www.baumit.com	
Stratul suport	Stratul suport trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Recepția suprafețelor și planeităților se vor realiza conform normelor în vigoare. Indicații referitoare la suport: - Stratul suport trebuie să fie uscat, fără suprafețe înghețate.	
Prelucrare	Conținutul unui bidon de Baumit SpeedTop se adaugă la o cutie de Tencuială Decorativă Baumit și se amestecă bine cu mixerul. Dacă este necesar pentru reglarea consistenței se poate adăuga o mică cantitate de apă (sub 1 %). Cantitatea preparată se va aplica într-un interval de maxim 1,5 ore. După acest interval tencuiala decorativă aditivată se va întări în cutie. Aditivul Baumit SpeedTop se utilizează numai la temperaturi $\geq 1^{\circ}\text{C}$ și $= 15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă = 95 %. Utilizat în mod corespunzător, aditivul Baumit SpeedTop conferă tencuielii decorative într-un interval de 5-6 ore (în funcție de umiditate și temperatură) rezistență la spălare. În acest interval de timp tencuiala decorativă nu trebuie să fie expusă la îngheț. Dacă în timpul procesului de uscare există riscul de ploi intense, îngheț, condens (rouă) trebuie ca fațada să fie protejată corespunzător (cu o prelată sau folie). La temperaturi ce depășesc 15°C timpul deschis se scurtează considerabil.	
Indicații	Temperatura aerului, a materialului, și a suportului trebuie să depășească $+1^{\circ}\text{C}$ în timpul aplicării și întăririi. Pentru a evita riscul variației de culoare întreg lotul ce se va aplica pe o fațadă va trebui aditivat. La aplicare este de evitat formarea nazilor. Temperaturile în afara intervalului $\geq 1^{\circ}\text{C}$ și $= 15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă = 95 % influențează negativ proprietățile de întărire.	

Aditiv pentru iarnă

Baumit Speed Top

Măsuri de precauție

Suprafețele adiacente în special sticla, ceramica, piatra naturală, lacul și metalul se vor proteja corespunzător. În caz contrar spălați imediat cu apă și ștergeți suprafața. Nu așteptați uscarea și întărirea.

Sculele și echipamentele se vor spăla temeinic cu apă imediat după utilizare.