

Fisa tehnică 1651

Vopsea Style Baumit StyleColor



Produs	Vopsea gata preparată pe bază de lianți organici pentru utilizare la interior și la exterior	
Compoziție	Lianți organici, adaosuri minerale, pigmenți, aditivi, apă	
Proprietăți	Vopsea impermeabilă, permeabilă la vapori, lavabilă; Rezistență la solicitări mecanice ridicate, ușor lucrabilă, colorată în nuanțe puternice.	
Utilizare	Pentru protejarea și decorarea fațadelor și a suprafețelor interioare ale pereților, aplicabilă pe suporturi minerale și pe beton. Poate fi folosită pe revopsiri pe suprafețe restrânse (ca element decorativ) pe sisteme termoizolante, în funcție de valoarea indicelui de luminozitate al culorii vopselei.	
Date tehnice	Densitate:	cca. 1.6 kg / dm ³
	Conținut de părți solide:	cca. 70%
	Valoarea pH :	7.5
	Necesarul de material (pe suport fin) :	cca. 0.5 kg / m ² (inclusiv grundare)
	Culori :	Conform paletarului Life pur
	Factor al rezistenței la permeabilitatea la vapori, μ:	cca. 200 - 250
Livrare	Cutii de 5 kg și 25 kg	
Depozitare	Timp de 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra cutia bine închisă	
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea. Norme S: S2: S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuși adecvate	
Prelucrare	1. Stratul suport :	
		Suportul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, fără efluorescente, cu capacitate portanta și fără particule neaderente
		Se aplica pe:
		- tencuieli de var / ciment și de ciment, drișcuite
		- beton și alte suporturi minerale
		- straturi (vechi) de vopsele și tencuieli minerale și silicatică sau de dispersie care au priză buna la suport
		- tencuieli de ipsos, gips carton
		Se aplică condiționat pe:
		- metal
		- lemn
		Nu se aplică pe:
		- tencuieli proaspete de var
		- straturi de lac sau ulei, vopsele cu clei și materiale sintetice
		- renovarea sistemelor termoizolante
	2. Indicații pentru pregătirea suportului:	
		- Se va amesteca vopseaua Baumit Style lent și uniform cu mixerul; a nu se amesteca și alte vopsele
		- Suprafețele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare – Baumit TiefenGrund)

Vopsea Style

Baumit StyleColor

- Prelucrare**
- Petele de decofrol vor fi îndepărtate cu jeturi de abur supraîncălzit, sau cu agenți speciali de îndepărtare a petelor
 - Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanță specială
 - Straturile de vopsea minerală, fără priză bună cauzată de vechime și precipitații vor fi îndepărtate mecanic
 - Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masă de șpaclu (Baumit StarContact)

3. Prelucrarea

Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonat și uscat)

Se va grunda uniform întreaga suprafață cu vopseaua Baumit Artline diluată cu 20% apă

Pe suporturile puternic absorbante se va realiza o pretratare prin impregnare cu grundul Baumit TiefenGrund (timp de așteptare: 24 ore)

După grundarea cu vopseaua Baumit Artline diluată cu 20% apă urmează un timp de așteptare de cel puțin 12 ore în funcție de starea vremii și se va continua cu aplicarea într-un strat sau două a vopselei nediluate Baumit Artline. Între două faze de lucru se va menține un timp de uscare de 6 ore. Pe suporturi slab absorbante (vopsele și tencuieli vechi) este suficient un singur strat de vopsea.

A se lucra uniform și fără întreruperi.

Straturi : 1 strat vopseaua Baumit Style (diluata cu 20% apă)

1 – 2 straturi de vopsea Baumit Style (se poate dilua cu max. 10% apă)

4. Indicații

Temperatura aerului, a materialului și a suportului nu trebuie să se situeze sub +5 °C în timpul aplicării. În condiții de temperatură scăzute sau de expunere la radiațiile solare, fațada se va proteja corespunzător cu plase de protecție.

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare și pot cauza modificări neregulate ale culorii.

Aceași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleași șarje de vopsea.

Măsurile de precauție:

A se feri ochii și pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.

A se feri de vopsea și suprafețele din zonelor acoperite cu vopsea: tâmplăria, obiectele ceramice, suprafețele metalice, piatră naturală.